



presto Zinkausbesserung eignet sich hervorragend zur Farbangleichung nach der Reparatur kleiner Schäden auf Untergründen wie feuerverzinktem Stahl.

Einsatzgebiete:

Tore, Beschläge, Zäune, Dachrinnen, Abflussrohre, Leitplanken, Container

**Art.-Nr.:** 211874

#### Qualität & Eigenschaften

Schnelltrocknend  
Gute Deckkraft  
Lichtecht und UV-beständig  
Gute Oberflächenhärte  
Sehr gute Haftung  
Kratzfest  
Beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse

#### Physikalische & chemische Daten

Basis: Speziallack  
Farbname: silber  
Ergiebigkeit: 400 ML – 1.25-1.75 m²  
Griffest: 10 - 20 min  
Überlackierbar: 2 h  
Untergründe: Feuerverzinkten Stahl, Schweissnähte, korrosionsgefährdeten Metalle  
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C  
Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C  
Flammpunkt: n.a.  
Lagerstabilität: 10 Jahre  
Inhalt: 400 ML

#### Hinweise zur Benutzung

Der Untergrund muss sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.  
Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln.  
An unauffälliger Stelle probesprühen.  
Mehrere dünne Schichten aus ca. 25 cm Entfernung aufsprühen.  
Zwischen den Sprühgängen die Dose schütteln, um zu verhindern, dass sich die Pigmente absetzen.

#### Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

#### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

#### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 7. Mai 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.